

# Ihr Firmenname mit Adresse

## Prüfprotokoll Nr. 2006.06.25, 13.10.41.LBD

 **LBD143**

Artikel: CMT 4322-200  
Los: 5360-06  
Stück: 12  
Kunde: Textil AG

Datum/Zeit: 25.06.2006, 13:10 - 25.06.2006, 13:11  
Bed. Person: J. Schmidt

### Fadendichte

Prüflänge: 29 mm  
Betriebsart: STD  
Messbereich: 56-74 /cm

Datum/Zeit: 25.06.2006, 13:10 - 25.06.2006, 13:11  
Instrument: Textest FX 3250, S/N: 923

1: 72.2 /cm +  
2: 69.7 /cm  
3: 70.0 /cm  
4: 69.7 /cm  
5: 71.2 /cm  
6: 71.4 /cm

#### Kommentar:

MW:	70.7 /cm	Soll:	70.0 /cm
Min:	69.7 /cm	Min:	68.0 /cm
Max:	72.2 /cm +	Max:	72.0 /cm
CV:	1.5 %	Anzahl:	6
VB:	1.6 %	VB:	

